

32003D0593

L 201/25

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

2003.8.8.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA**(2003. augusztus 7.)****az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló
2003/43/EK határozat módosításáról***(az értesítés a C(2003) 2592. számú dokumentummal történt)***(EGT vonatkozású szöveg)**

(2003/593/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK ⁽¹⁾ irányelvvel módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ⁽²⁾ és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2003/43/EK bizottsági határozat ⁽³⁾ megállapítja egyes építési termékek, nevezetesen a fa alapanyagú lemezek és lapok tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályait.
- (2) A 2003/43/EK határozatot egyes gipsztermékek, egyes nagy nyomáson gyártott laminált dekorlemezek és egyes szerkezeti faanyagok felvételével az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályozása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. február 8-i 2000/147/EK bizottsági határozattal ⁽⁴⁾ létrehozott osztályozási rendszernek megfelelően hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez.

(3) A 2003/43/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/43/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében megállapítottaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

⁽¹⁾ HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

⁽²⁾ HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

⁽³⁾ HL L 13., 2003.1.18., 35. o.

⁽⁴⁾ HL L 50., 2000.2.23., 14. o.

MELLÉKLET

A 2003/43/EK határozat melléklete a következő táblázatokkal, illetve megjegyzéssel egészül ki:

„2. TÁBLÁZAT

Gipszkarton termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai

Gipszkarton lapok	Névleges lapvastagság (mm)	Gipszmag		A papír tömege ⁽¹⁾ (g/m ²)	Osztály ⁽²⁾ (a padlóburkolatok kivételével)
		Sűrűség (kg/m ³)	Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály		
Az EN 520 szabvány szerint (a perforált lapok kivételével)	≥ 9,5	≥ 600	A1	≤ 220	A2-s1, d0
	≥ 12,5	≥ 800		> 220 ≤ 300	B-s1, d0

⁽¹⁾ Az EN ISO 536 szabvány szerinti meghatározás, legfeljebb 5 % szervesadalék-tartalommal.

⁽²⁾ A 2000/147/EK határozat mellékletének 1. táblázatában előírt osztályok.

Megjegyzés: Végfelhasználói alkalmazás

A gipszkarton lapokat az alábbi két módszer egyikével lehet felszerelni és rögzíteni:

a) Mechanikus rögzítés tartó vázszerkezetre

A lapokat vagy (többrétegű rendszerek esetében) legalább a lapok legkülső rétegét egy (az EN 14195 szabványban részletezett összetevőkből készült) fém vázszerkezetre vagy (az EN 336 és ENV 1995-5 szabvánnyal összhangban elkészített) fa vázszerkezetre kell mechanikusan rögzíteni.

Amennyiben a szerkezet csak egy irányban biztosít tartóelemeket, a tartóelemek közötti legnagyobb távolság mérete nem haladhatja meg a lapok vastagságának 50-szeresét. Amennyiben a szerkezet két irányban biztosít tartóelemeket, a tartóelemek közötti legnagyobb távolság mérete egyik irányban sem haladhatja meg a lapok vastagságának 100-szorosát.

A mechanikus rögzítésnek csavarokkal vagy szögekkel kell történnie, amelyeket az egyes tartóelemek hossza mentén mért, 300 mm-t meg nem haladó távolságokban kell a lapokon keresztül a vázszerkezetbe rögzíteni.

A szomszédos lapok közötti minden illesztési hézagot az EN 13963 szabványban meghatározott hézag-töltő anyaggal kell teljesen kitölteni.

A vázszerkezetnek a lapok mögött képződő ürege léghézagként is szolgálhat, illetve azt egy legalább A2-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba tartozó szigetelőanyaggal ki is lehet tölteni.

b) Közvetlen rögzítés vagy ragasztás szilárd hordozófelülethez (szárazvakolat-rendszer)

A lapokat közvetlenül egy legalább A2-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba tartozó szilárd hordozófelülethez kell rögzíteni.

A lapokat csavarokkal vagy szögekkel lehet a szilárd hordozófelülethez rögzíteni, vagy egy gipszalapú vegyület »cseppjeinek« használatával a hordozófelülethez ragasztani. A csavarokat vagy szögeket, illetve a ragasztóanyag »cseppjeit« függőlegesen és vízszintesen egyaránt legfeljebb 600 mm-es távolságokban kell elhelyezni.

A szomszédos lapok közötti minden illesztési hézagot az EN 13963 szabványban meghatározott hézag-töltő anyaggal kell teljesen kitölteni.

3. TÁBLÁZAT

Nagy nyomáson gyártott laminált dekorlemezek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai

Nagy nyomáson gyártott dekorlemez (¹)	Részletes termékleírás	sűrűség (kg/m³)	Minimális összvastagság (mm)	Osztály (²) (kivéve a padlóburkolatokat)
Beltéri osztályú, nem tűzálló, kompakt, nagy nyomáson gyártott dekorlemez (HPL) (³)	EN 438-4 szabványnak megfelelő kompakt, nagy nyomáson gyártott dekorlemez, CGS-típus	1 350	6	D-s2, d0
Beltéri osztályú, nem tűzálló, nagy nyomáson gyártott összetett dekorlemez (HPL) fa alapanyagú hordozóréttel (³)	EN 13986 szabványnak megfelelő, legalább 12 mm-es, nem tűzálló, fa alapanyagú mag mindkét oldalához 60–120 g/m² mértékben felhordott polivinil-acetát vagy hőre keményedő ragasztóval rögzített, EN 438-3 szabványnak megfelelő, nem tűzálló, nagy nyomáson gyártott dekorlemezről álló összetett lemez	Fa alapanyagú hordozórét minimális sűrűsége 600 HPL minimális sűrűsége 1 350	12 mm-es fa alapanyagú mag mindkét oldalán 1–1 ragasztott HPL ≥ 0,5 mm	D-s2, d0

(¹) Vagy közvetlenül (azaz léghézag nélkül) egy legalább A2-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba tartozó és legalább 600 kg/m³ sűrűségű anyagra rögzítve, vagy pedig egy legalább 30 mm-es, nem szellőztetett (tehát üres, csak felül nyitott) léghézaggal egy fa vagy fém vázszerkezetre szerelve, az így képződő üreg hátoldalának tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályba sorolása legalább A2-s1, d0.

(²) A 2000/147/EK határozat mellékletének 1. táblázatában előírt osztályok.

(³) Az EN 438-7 európai szabványnak megfelelő.

3. TÁBLÁZAT

Szerkezeti faanyagok tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai (¹)

	Részletes termékleírás	Minimális átlagos sűrűség (³) (kg/m³)	Minimális összvastagság (mm)	Osztály (²) (a padlóburkolatok kivételével)
Szerkezeti faanyag	Szemrevételezéssel vagy géppel osztályozott, fűrészeléssel, gyalulással vagy egyéb módszerrel formázott, négyszög keresztmetszetű vagy kör keresztmetszetű szerkezeti faanyag	350	22	D-s2, d0

(¹) A termékszabványokban szereplő valamennyi fajra vonatkozik.

(²) A 2000/147/EK határozat mellékletének 1. táblázatában előírt osztályok.

(³) Az EN 13238 szabványnak megfelelően előkészített.”