

32003D0632

L 220/5

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

2003.9.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA**(2003. augusztus 26.)****az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályozása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 2000/147/EK határozat módosításáról**

(az értesítés a C(2003) 2986. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/632/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ⁽¹⁾ módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ⁽²⁾ és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2000/147/EK bizottsági határozat ⁽³⁾ létrehozta az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályozási rendszerét.
- (2) Egyes termékcsaládok vizsgálatát követően a csővezetékekhez gyártott lineáris hőszigetelő termékekre nézve külön tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályokat kell kialakítani.
- (3) A 2000/147/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

- (4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/147/EK határozat melléklete e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 26-án.

a Bizottság részéről

Erkki LIKANEN

a Bizottság tagja

⁽¹⁾ HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

⁽²⁾ HL L 40., 1989. 2.11., 12. o.

⁽³⁾ HL L 50., 2000.2.23, 14. o.

MELLÉKLET

A 200/147/EK határozat melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„3. táblázat

A CSŐVEZETÉKEKHEZ GYÁRTOTT LINEÁRIS HŐSZIGETELŐ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS SZERINT OSZTÁLYOZÁS

Osztály	Vizsgálati módszer(ek)	Osztályozási kritériumok	További osztályozás
A1 _L	EN ISO 1182; ⁽¹⁾ és	$\Delta T \leq 30\text{ °C}$; és $\Delta m \leq 50\%$; és $t_f = 0$ (tehát a lángolás nem tartós)	–
	EN ISO 1716	$PCS \leq 2,0\text{ MJ}\times\text{kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; és $PCS \leq 2,0\text{ MJ}\times\text{kg}^{-1}$ ⁽²⁾ ; és $PCS \leq 1,4\text{ MJ}\times\text{m}^{-2}$ ⁽³⁾ ; és $PCS \leq 2,0\text{ MJ}\times\text{kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	–
A2 _L	EN ISO 1182; ⁽¹⁾ vagy	$\Delta T \leq 50\text{ °C}$; és $\Delta m \leq 50\%$; és $t_f = 20\text{ s}$	–
	EN ISO 1716; és	$PCS \leq 3,0\text{ MJ}\times\text{kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; és $PCS \leq 4,0\text{ MJ}\times\text{m}^{-2}$ ⁽²⁾ ; és $PCS \leq 4,0\text{ MJ}\times\text{m}^{-2}$ ⁽³⁾ ; és $PCS \leq 3,0\text{ MJ}\times\text{kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	–
	EN 13823 (SBI)	$FIGRA \leq 270\text{ W}\times\text{s}^{-1}$; és $LFS < a$ minta széle; és $THR_{600s} \leq 7,5\text{ MJ}$	Füstképződés ⁽⁵⁾ és lángolócseppek/részecskék ⁽⁶⁾
B _L	EN 13823 (SBI); és	$FIGRA \leq 270\text{ W}\times\text{s}^{-1}$; és $LFS < a$ minta széle; és $THR_{600s} \leq 7,5\text{ MJ}$	Füstképződés ⁽⁵⁾ és lángolócseppek/részecskék ⁽⁶⁾
	EN ISO 11925-2: ⁽⁸⁾ Igénybevétel = 30 s	$F_s \leq 150\text{ mm}$ 60 s-en belül	
C _L	EN 13823 (SBI); és	$FIGRA \leq 460\text{ W}\times\text{s}^{-1}$; és $LFS < a$ minta széle; és $THR_{600s} \leq 15\text{ MJ}$	Füstképződés ⁽⁵⁾ és lángolócseppek/részecskék ⁽⁶⁾
	EN ISO 11925-2: ⁽⁸⁾ Igénybevétel = 30 s	$F_s \leq 150\text{ mm}$ 60 s-en belül	
D _L	EN 13823 (SBI); és	$FIGRA \leq 2100\text{ W}\times\text{s}^{-1}$ $THR_{600s} \leq 100\text{ MJ}$	Füstképződés ⁽⁵⁾ és lángolócseppek/részecskék ⁽⁶⁾
	EN ISO 11925-2: ⁽⁸⁾ Igénybevétel = 30 s	$F_s \leq 150\text{ mm}$ 60 s-en belül	
E _L	EN ISO 11925-2: ⁽⁸⁾ Igénybevétel = 15 s	$F_s \leq 150\text{ mm}$ 60 s-en belül	Lángoló cseppek/részecskék ⁽⁷⁾
F _L	Teljesítmény nincs meghatározva		

⁽¹⁾ Homogén termékek, valamint a nem homogén termékek szubsztanciális összetevői esetén.

⁽²⁾ Nem homogén termékek bármely külső, nem szubsztanciális összetevője esetén.

⁽³⁾ Nem homogén termékek bármely belső, nem szubsztanciális összetevője esetén.

⁽⁴⁾ A termék egészére vonatkoztatva.

⁽⁵⁾ $s1 = \text{SMOGR} \leq 105\text{ m}^2\cdot\text{s}^{-2}$ és $\text{TSP}_{600s} \leq 250\text{ m}^2$; $s2 = \text{SMOGR} \leq 580\text{ m}^2\cdot\text{s}^{-2}$ és $\text{TSP}_{600s} \leq 1\,600\text{ m}^2$; $s3 = \text{nem } s1 \text{ vagy } s2$.

⁽⁶⁾ $d0 = \text{nincsenek lángoló cseppek/részecskék az EN 13823 (SBI) szerint 600 másodpercen belül}$; $d1 = \text{lángoló cseppek/részecskék az EN 13823 (SBI) szerint 600 másodpercen belül nem jelennek meg 10 másodpercnél hosszabb időre}$; $d2 = \text{nem } d1 \text{ és nem } d0$; papír lángra lobbanása az EN ISO 11925-2 szerint a $d2$ osztályba sorolandó.

⁽⁷⁾ Megfelel = a papír nem lobban lángra (nincs osztályba sorolás); nem felel meg = a papír lángra lobban ($d2$ osztályba sorolandó).

⁽⁸⁾ Felületi lángtámadás esetén, valamint a termék szélénél láng általi megtámadása esetén, amennyiben a termék végfelhasználása során ez értelmezhető."